8855

BOIS SYNTHETIQUE POUR REPARATION RAPIDE
FORMULE EN BATON

PRESENTATION :

8855 est un bois synthétique, inaltérable, pour la réparation des ouvrages en bois te autre matériaux.

8855 permet de combler les fissures, les noeuds sautés, de coller et d'assembler.

8855 se travaille comme le bois ordinaire, il peut être poncé, teinté, vernis, ciré...

CARACTERISTIQUES :

- Composition : époxy, 2 composants sans solvants
- Conditionnement : Bâtonnet de 70 gr (volume de 55cc environ)
- Conservation et stockage : illimité, protégé dans son étui d'emballage, à température comprise entre 5 et 30° C.
- Proportions de mélange : tel quel (voir mode d'emploi)
- Extrait sec en volume : 100 %
- Masse volumique : 1.45
- Résistance à la compression : 84 NM/M²
- Résistance à l'arrachement : 6.2 NM/M² (sur acier)
- Dureté : 80 SHORE D
- Résistance diélectrique : 400 Volts / mil
- Dureté de vie du mélange :
  Après malaxage à 20° C : 15 minutes
  Dur à 20° C : 30 minutes
  Réticulation complète à 20° C : 24 heures

MODE D'EMPLOI :

1- Préparation des surfaces : Nettoyer soigneusement les surfaces à réparer, autant que possible les rendre rugueuses, bien dégraisser avec un solvant propre et laisser ensuite s'évaporer.

2- Mélange : Mettre des gants ou s'enduire les mains de crème protectrice.
Couper la longueur nécessaire de 8855
Malaxer pendant 1 minute jusqu'à obtention d'une pâte de couleur uniforme.

3- Application : Aussitôt après le mélange, appliquer 8855 en appuyant fermement pour bien le faire pénétrer dans toutes les anfractuosités. Lisser la résine au doigt mouillé (eau)

4- Usinage : 8855 peut être usiné comme un bois ordinaire après 30 minutes à 20 °C

SECURITE :

Travailler en locaux ventilés et aérés
Eviter le contact de la peau, enduire les mains de crème ou porter des gants
Si le produit entre au contact de la peau, laver immédiatement à l'eau savonneuse.
Si les yeux sont atteints, rincer immédiatement à l'eau claire ou avec un collyre et consulter un médecin.

TIXO SARL
30, rue de La Varenne – 94106 SAINT MAUR CEDEX
TEL 01.43.97.60.76 FAX 01.43.97.60.77